

ÜRÜN FÖYÜ • GÖZENEKLİ YÜZEYLER İÇİN ASTAR

SABA Primer H17

Tanım

SABA Primer H17, gözenekli yüzeyler için 2 bileşenli bir yapışma artırıcı astardır.

Uygulama alanları

SABA Primer H17, SABA polisülfid derz dolgu malzemelerinin ve/veya kaplamalarının çeşitli gözenekli yüzeylere kalıcı olarak yapışması için geliştirilmiştir.

Avantajlar

- izosiyanat içermez
- neme, solventlere, asitlere ve alkalilere karşı çok iyi direnç
- EN 14188-4'e uygundur

Teknik veriler

Baz, A ve B bileşeni	epoksi ve amin
Viskozite, A ve B (EN 12092)	su kıvamında ve su kıvamında
Yoğunluk, A ve B (EN ISO 2811-2)	$\approx 1.010 \text{ kg/m}^3$ ve $\approx 920 \text{ kg/m}^3$
Katı madde oranı, A ve B	$\approx \%45$ ve $\approx \%27$
Uygulama sıcaklığı (min./maks.)	+5 °C / +35 °C
Yüzey sıcaklığı (min./maks.)	+5 °C / +35 °C; çiy noktasının +3 °C üzerinde
Kuruma süresi (en az)	≈ 30 dakika
Açık bekleme süresi (en fazla)	≈ 6 saat
Sarfiyat	$\approx 150 \text{ g/m}^2$
Renk (standart)	şeffaf
Ambalaj	500 ml (kolide 6 set), 900 ml (kolide 6 set) ve 4 litrelik setler (A + B bileşeni)
Raf ömrü	açılmamış orijinal ambalajında, nem ve doğrudan güneş ışığından korunarak 18 ay

Depolama sıcaklığı (min./maks.)

+5 °C / +25 °C

Aksi belirtilmedikçe SABA analiz yöntemine göre test edilmiştir.

Ekipman

Karıştırma: spatula. **Uygulama:** fırça. SABA uygulama ekipmanı hakkında bilgi ve öneri için bizimle iletişime geçin.

Uygulama

Yüzey hazırlığı: Yapışma yüzeyleri boyutsal olarak kararlı, kuru ve homojen olmalı; yağ, gres, toz ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Çimento şerbeti, pas ve bitüm gibi kirleri temizleyin.

Karıştırma: B bileşenini A bileşenine ekleyin ve spatula ile yaklaşık 2–3 dakika, homojen ve çizgisiz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Uygulama: Astarı tek, ince, tek yönlü ve düzgün bir kat halinde uygulayın.

Kuruma: Kuruma süresi nem ve sıcaklığa bağlıdır; nem ve sıcaklık yüksekken daha hızlı, düşükken daha yavaş kurur.

Önemli

Kullanmadan önce uyumluluğu kontrol edin veya SABA'ya danışın. Ürün renk değiştirmiş, bulanıklaşmış veya koyulaşmışsa artık kullanılamaz.

Bu belge, SABA Dinxperlo BV'nin İngilizce ürün föyünün (sürüm 2023/03/17) Fabtecon tarafından yapılmış Türkçe çevirisidir. İki metin arasında farklılık olması halinde İngilizce orijinal geçerlidir. Güvenlik bilgileri için ilgili SABA güvenlik bilgi formuna bakınız. Öneriler mevcut bilgi ve teknolojiye dayanır; kullanıcı, ürünün kendi uygulamasına uygunluğunu değerlendirmelidir.

SABA Dinxperlo BV · Meniststraat 7, NL-7091 ZZ Dinxperlo · saba-adhesives.com

Türkiye distribütörü: Fabtecon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. · +90 (538) 498 08 94 · info@fabtecon.com